

RAVENOL Kompressorenoel PAO VDL 150

Вязкость: 150

Полностью синтетическое



5 литров

Артикул:
1330118-005



20 литров

Артикул:
1330118-020
Артикул:
1330118-020-01-999
Штрих-код:
4014835771529



60 литров

Артикул:
1330118-060



205 литров

Артикул:
1330118-205
Артикул:
1330118-205-01-999
Штрих-код:
4014835771581

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	DIN 51 506 VDL	
Соответствует спецификациям	ISO VG Class 150	
Плотность при 20°C	868 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Желтый	визуальный
Вязкость при 100°C	16.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	146.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	115	DIN ISO 2909
Температура застывания	-24 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	287 °C	DIN EN ISO 2592
Кислотное число, TAN	0.14 mgKOH/g	ASTM D664
Отделение воды	41-40-0 (10) ml/54°Cmin	ASTM D1401
Образование пены I при 24°C	0/0 ml/ml	ASTM D892
Образование пены II при 93.5°C	10/0 ml/ml	ASTM D892
Образование пены III от 24°C до 93.5°C	0/0 ml/ml	ASTM D892
Тест на коррозию меди, при 100°C/3ч	1a	ASTM D130
Ржавление (коррозия) А – дистиллированная вода	пройден	ASTM D665
Ржавление (коррозия) В – синтетическая морская вода	пройден	ASTM D665
Потери на испарении % мас.доли	0.1	ASTM D524
Склонность к пенообразованию		---
Рекомендации	Übertrifft die Anforderungen nach DIN 51 506 VDL	
Испаряемость NOACK	1.32 %	ASTM D5800
Остатки и зола		---
Защита от коррозии		---

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
5 литров	1330118-005-01-999	